



## 成 績 書

依頼者	住所	愛知県高浜市田戸町二丁目 5 番地 2 0
	氏名 <small>(名称及び代表者氏名)</small>	株式会社 神 清 代表取締役 神谷 環光

依頼事項	耐風圧性能試験 (150 サイクル法)
------	---------------------

試料	品名	粘土がわら J 形 53A 防災タイプ	数量	1 種類

成績 (結果)	結果：適 合			
	ただし、試験方法は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」第 II 編 第 2 章標準試験及び建設省告示第 1454 号、第 1458 号に規定された数値並びに構造計算規定による。なお、試験条件は下表のとおり。			
	繰返し引上げ荷重：1745N/9 枚 (2001N/m <sup>2</sup> )			
	施工地域・施工部位等区分			
	基準風速：46m/s		平均屋根高さ：10m	
	屋根の部位：一般平部		ピーク風力係数：-2.5	
	施工条件 (施工材料及び緊結材)			
	試験瓦緊結方法	全数釘打ち緊結工法		
	野地板	構造用耐水合板 (12mm)		
	栈木	杉材 (15×30mm)、237mm ピッチ施工		
緊結材種類	野地板：コーススレッドねじ(4.2×57mm)、半ねじ加工 栈木：鉄製丸釘(#13×50mm)、450mm ピッチ緊結 試験瓦：ステンレス製回転防止付スクリュー釘(#12×65mm)、スクリュー加工(釘先端部より 55mm)			
- 以下 余 白 -				

試料の成績 (結果) は上記のとおりです。(三河窯業試験場で実施)

平成 13 年 10 月 17 日

愛知県常滑窯業技術センター 所長 服部 金 司

